



Capitolato: Pavimento in Terrazzo alla Veneziana

spessore	min. 8÷10 cm complessivi
isolamento	dal fondo: guaine sottili varie dalle pareti: fascia di polietilene espanso da 5mm
SOTTOFONDO	realizzato dal terrazziere
composizione	calcestruzzo armato con rete elettrosaldata
materiali	cemento 32,5, sabbia grossa di frantoio e ghiaino/pietrisco grana 4÷12 mm, rete elettrosaldata diametro da 2 a 6 mm, maglia da 5x5 cm a 20x20
dosaggio	cm 200÷300 kg di cemento per 1 m ³ di inerte
STRATO SUPERFICIALE (posato su sottofondo consolidato)	
stabilitura	spessore 1,5÷2,5 cm
COMPOSIZIONE:	
leganti	cemento bianco 52,5 in quantità preminente e 42,5 o 32,5; cemento grigio 42,5 o 32,5
coloranti	ossidi di ferro
granulati	marmo e/ciottolo con granulometria mista da n° 0 a n° 5 in composizione corretta rispetto alla curva granulometrica
semina	inserimento di granuli di maggiori dimensioni tramite semina manuale, accurata e omogenea di graniglie di marmo e ciottolo che devono essere vagliate, lavate, di granulometria dal n° 4 al n° 6 in unica tornata.
LAVORAZIONE A FRESCO	
rullatura e battitura	per incorporare la graniglia seminata alla stabilitura in modo da ottenere una superficie liscia e compatta . Attrezzi: rullo, cazzuola e battitori in legno
decorazioni	fregi, ornati, cornici, da eseguire con dime di legno o altro materiale. Rifilati sui bordi con tessere regolari, ciottoli o scaglie di dimensioni e torme regolari
FINITURA	
levigatura, stuccatura	eseguite minimo 15 giorni dopo la posa del terrazzo
lucidatura	eseguita con macchine levigatrici, materiale abrasivo e lucidante in commercio minimo 30 giorni dopo la posa
trattamento finale	eseguito con cera solida ed eventualmente olio naturale

